

HAGEPOL EKONOMIK

BOJA ZA UNUTRAŠNJE ZIDOVE



OPIS I PRIMENA: HAGEPOL EKONOMIK je boja namenjena za bojenje unutrašnjih površina zidova na stambenim, javnim, industrijskim i drugim objektima.

HAGEPOL EKONOMIK ima dobru pokrivnu moć, prionljivost, paropropusan je, jednostavan za primenu i otporan na suvo brisanje.

HAGEPOL EKONOMIK se proizvodi u beloj boji i u tonovima sa oznakom E u HGP TON KARTI (MIX SISTEM), a može se tonirati i sredstvima za nijansiranje TONER i HAGETON.

SASTAV: izrađen je od kvalitetnih sintetičkih disperzivnih veziva, odabranih pigmenata, mineralnih punila i aditiva.

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE:

KARAKTERISTIKA	REZULTATI
Gustina, g/ml, (EN ISO 2811-1)	1,7
Vreme isticanja, s (ISO Ø6 15% razređenja), (EN ISO 2431)	tiksotropna pasta
Upijanje vode, g/m ² (24h, podloga malter), (EN ISO 2812-2)	
-nepremazane ploče	4,8
-ploče sa bojom	3,8
Sadržaj neisparljivih materija, %, (EN ISO 3251)	70,3±0,04%
Paropropustljivost, g/(m ² 24 ^h)	
-nepremazane ploče	134,7
-ploče sa bojom	122,7
Stanje „potpuno suv „ postignuto posle (EN ISO 9117-1)	15 min (podloga malter)

Ukupan sadržaj VOC u proizvodu A(a) je 5g/l od max 30g/l.

POTROŠNJA MATERIJALA: 200-220g/m² u jednom premazu.

KONTROLA KVALITETA: se vrši prema standardu ISO 9001, ISO 14001, EN i JUS standardima u laboratoriji HGP-a.

PAKOVANJE: U kantama od 3kg, 8kg, 15kg i 23kg za proizvod u beloj boji i u tonovima sa oznakom E po HGP TON KARTI (MIX SISTEM).

SKLADIŠTENJE I ROK TRAJANJA: na temperaturi od +5 do +35°C u periodu od 12 meseci u suvim i prozračnim prostorijama.

UPUTSTVO ZA UPOTREBU:

PRIPREMA PODLOGE:

- površina za nanošenje boje mora biti čvrsta, odmašćena, čista, suva i stabilna
- nove malterisane zidne površine se pre nanošenja Gleta i Hagepola ekonomik suše oko 3-4 nedelje (najmanje 7 do 10 dana za svaki cm debljine maltera), a ogletovalne površine pre nanošenja Hagepola ekonomik 2-3 dana (1 dan po 1mm Gleta)

- navedeno vreme sušenja važi za normalne uslove: $T=+20\text{ }^{\circ}\text{C}$, $\text{rel.vl}=65\%$
- stare zidne površine treba kvalitetno pripremiti-ostrugati, tj.ukloniti nestabilne delove, otprašiti, pregletovati, osušiti i na kraju impregnirati
- zidne površine koje su prekrivene algama (buđ) i plesnima treba pre krečenja dobro očistiti, dezinfikovati i pripremiti po uputstvu za sanaciju takvih površina .

UGRADNJA:

- Boja se nanosi valjkom ili četkom u dva sloja.
 - Pre nanošenja boje na očišćenu i pripremljenu površinu nanese se HGP PODLOGA ZA BOJE koja se suši 24h. Boja se prvo promeša, tek nakon toga se doda od 10 do max.15% vode. Ovde treba naglasiti da prekomerno dodavanje vode dovodi do šarenila, senčenja i loše pokrivenosti Hagepola ekonomik. Da bi se na jednoj strani zida gde treba više pakovanja boje, izbeglo šarenilo usled moguće razlike u belini, celokupna količina boje se izmeša u jednu posudu. Boja se zahvata i rasprostire ravnomerno na zidnoj površini na taj način, da se više puta prevalja u različitim smerovima. U konačnoj fazi obrade zida, boja se prevalja od dole prema gore. Veoma je bitno da se upotrebljava odgovarajući valjak za krečenje (mikrofiber).
 - Boja se nanosi samo u odgovarajućim vremenskim i mikroklimatskim uslovima: temperatura vazduha i zidne površine ne sme biti niža od $+5^{\circ}\text{C}$ ni viša od $+35^{\circ}\text{C}$.
 - Hagepol ekonomik se nanosi u dva premaza; sušenje između prvog i drugog sloja je dva sata u normalnim uslovima rada.
 - Kod Hagepola ekonomik u boji treba naglasiti da se poruče dovoljne količine materijala, jer postoji mogućnost odstupanja u tonu prilikom parcijalnih porudžbina.
- ALAT** : četka , valjak. Alat temeljno oprati vodom odmah nakon upotrebe.

KONTROLA IZLOŽENOSTI I LIČNA ZAŠTITA:

Zaštita disajnih puteva zaštitnom maskom i zaštita očiju zaštitnim naočarama ili štitnikom za lice je potrebna samo kod nanošenja boje špricanjem, u protivnom poštovati opšta uputstva i propise iz zaštite na radu kod građevinskih odnosno molersko farbarskih radova. Upotreba posebnih ličnih zaštitnih sredstava i posebnih postupaka za siguran rad prilikom nanošenja boje farbarskim valjkom ili četkom nije potrebna. Ukoliko boja dođe u dodir sa očima, odmah isprati vodom.

POSTUPANJE SA OTPADOM:

U skladu sa važećim lokalnim/nacionalnim propisima.

Tečni otpad: Indeksni broj otpada: 08 01 12 – otpadna boja i lak drugačiji od onih navedenih u 08 01 11. Tečni otpad ne odlagati sa kućnim otpadom. Sprečiti ulazak u kanalizaciju i vodotokove.

Građevinski otpad: Indeksni broj otpada: 17 09 04 –mešani otpadi od građenja i rušenja drugačiji od onih navedenih u 17 09 01 i 17 09 02 i 17 09 03.

Ambalaža: Indeksni broj otpada: 15 01 02 – plastična ambalaža. Očišćena ambalaža se može reciklirati.

DRUGE INFORMACIJE:

Uputstvo za upotrebu sa tehničkim opisom proizvoda je izrađeno na osnovu naših iskustava i sa ciljem da se prilikom upotrebe proizvoda dostižu optimalni rezultati. Za štetu, prouzrokovanu zbog pogrešnog izbora proizvoda, zbog nepravilne upotrebe ili zbog nekvalitetnog rada, ne preuzimamo nikakvu odgovornost.